

Scheda Tecnica

Conti® Tekton® 10 Aqua IsoDeck



Colori professionali

Sistema unico diluibile con acqua per tinteggiature su legno in ambienti interni

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Prodotto coprente per verniciare per la prima volta o nell'ambito di lavori di restauro componenti in legno di dimensioni stabili o limitatamente stabili in ambienti interni. Ideale per soffitti in legno, p.es. soffitti a cassettoni, pannelli a fibre orientate e pannelli truciolari o assi per pannellatura.

Tipo di impiego Eccellente effetto isolante di sostanze contenute nel legno, nicotina o macchie di acqua asciugate. Asciuga rapidamente, facile da lavorare con buon potere di distensione, satinato opaco dopo l'asciugatura. Adatto per giocattoli ai sensi della norma DIN EN 71-3.



- diluibile con acqua
- alto potere coprente
- sono possibili 2 mani al giorno
- eccellente effetto isolante



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	acrilato	Brillantezza	satinato
Colore	bianco	Destinazione	per interni
Consumo	ca. 100 - 130 ml/m ²	Stoccaggio	ca. 2 anni
Confezione	750 ml ed 2,5 l	Diluzione	con acqua
Peso specifico	ca. 1,32 g/ml		
Residuo secco	ca. 59,4 %	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l COV.
Contenuto solidi in volume	ca. 47,16 %		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Preparazione del fondo Adatto per ogni fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Il fondo deve essere stabile, pulito e asciutto, umidità del legno < 15 %. Levigare bene e liberare dalle polveri le pitture vecchie. Pretrattare i legni grezzi secondo le regole della tecnica. I fondi devono venire trattati a regola d'arte conformemente alla loro costituzione. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Impostazione del materiale Il materiale è pronto per la lavorazione. Prima dell'uso agitare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Colorazione del materiale Non colorare il materiale!

Diluizione con max. 5 % di acqua

Stoccaggio Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5 °C e max. +40 °C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per circa 2 anni.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Tekton® 10 Aqua IsoDeck



Colori professionali

Sistema unico diluibile con acqua per tinteggiature su legno in ambienti interni

Lavorazione Effettuare la prima mano, la mano intermedia e la mano finale con **Conti® Tekton® 10 Aqua IsoDeck**. Applicazione con pennello, spruzzo o rullo. Temperatura del materiale, dell'aria circostante e del fondo: almeno +5 °C, umidità relative dell'aria ≤ 80 %. Per l'applicazione utilizzare un pennello con setole miste lunghe composte da fibre acriliche e setole naturali. L'applicazione con rullo può avvenire con comuni rulli in pelo corto di agnello o rulli floccati in muschio o mohair. Nell'applicazione con rullo e con pennello si consiglia di usare il prodotto non diluito. Nell'applicazione con spruzzatore si può aggiungere fino al 10 % di acqua a seconda dell'apparecchio e dell'ugello. Temperatura di lavorazione ideale: +15-25 °C con un'umidità dell'aria del 40-70 %. In caso di umidità dell'aria maggiore, particolarmente in locali con superfici più grandi rivestite e una peggiore ventilazione, l'asciugatura potrebbe considerevolmente ritardare. Attenzione: non utilizzare panni che legano la polvere.

Essiccazione	Fuori polvere	Essiccamento al tatto	Sopraverniciabile	Essiccamento completo
	1 ora	1-2 ore	circa 4 ore	4 giorni

Pulizia degli utensili Dopo l'uso sciacquare immediatamente gli apparecchi e strumenti di lavoro con acqua, eventualmente servendosi anche di detersivi.

Eliminazione di imbrattature Eliminare subito con acqua le imbrattature causate dal materiale. Le macchie di pittura asciugate possono venire rimosse con **Kluthe Lösol® 2010** e sciacquate via con acqua.

Avvertenze

Rispettare in particolare Le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Sicurezza Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I resti e le confezioni devono venire eliminati in modo sicuro. Da applicare solo in ambienti ben ventilati. In caso di ingestione chiamare immediatamente il medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi. Contiene 1,2 -Benuisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com