

SCHEDA TECNICA

HYBRID FASSADENPUTZ **RIVESTIMENTO CONTINUO EFFETTO INTONACO**

NATURA DEL PRODOTTO.

Rivestimento, a base di leganti ACRILICI in dispersione acquosa, marmi e quarziti selezionate di granulometria variabile da 0,7 a 1,2 mm, miscelati in modo da ottenere un rivestimento traspirante e idrorepellente, indicato nel trattamento di manufatti edili più svariati, dove sia necessaria l'eliminazione di microfessurazioni, screpolature di intonaci e calcestruzzo, rivestimenti a cappotto ecc. Crea un rivestimento con effetto intonaco frattazzato, idrorepellente ma permeabile al vapor-acqueo, in grado di assorbire modeste dilatazioni del supporto.

Grazie all'impiego di pigmenti inorganici foto-stabili il prodotto mantiene inalterata nel tempo la tinta.

*Prodotto protetto contro le muffe per esterni.

CAMPI DI IMPIEGO.

Prodotto per uso generale, posato con frattazzo in acciaio e rifinito con frattazzo in plastica in una o più mani. Indicato per il rifacimento di pareti cavillate, come finitura su rivestimenti a cappotto ecc.

MODALITA' DI APPLICAZIONE.

Spatola in acciaio e frattazzo in plastica.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.

Il supporto deve essere asciutto, privo di sporco, trattare con una mano di Puracryl Grund Plus sottofondo pigmentato all'acqua o in alternativa su pareti già trattate con idropitture o rivestimenti plastici o in caso di supporti sfarinanti e assorbenti una mano di Hydrosol Tiefgrund sottofondo fissativo all'acqua trasparente, al fine di migliorare l'aderenza del rivestimento.

Ad essiccazione avvenuta del fondo, applicare una o più mani di prodotto a seconda della irregolarità del fondo e del grado di finitura che si desidera ottenere.

I

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:

RIVESTIMENTO EFFETTO INTONACO

ASPETTO DEL FILM: FRATAZZATO SIMILE A INTONACO CIVILE.

COLORI: 18 tinte cartella e a richiesta.

PESO SPECIFICO : CIRCA 1,6 Kg/L A SECONDA DEL COLORE
VISCOSITA' DI FORNITURA: //

CONTENUTO DI SOLIDI (IN PESO) //

ESSICCAZIONE A 20° C1[2]: - Fuori polvere: 1 ORA
-
- Indurimento totale: 24/36 ore.

STRATI CONSIGLIATI: 1

RESA TEORICA A seconda delle superfici e del tipo di intervento da effettuare mediamente 1,6 kg/mq per mano grana 07/09 ,1,8/2 kg/mq per la grana 1.2.

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO: Un anno per componente in confezione integra, in luogo fresco, asciutto.

DISTRIBUTORE
FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com

