

## STUCCO IN PASTA ULTRALEGGERO

Stucco ultraleggero per tutti i lavori di riempimento e di lisciatura su pareti e soffitti all'interno. Leggero e pronto all'uso, di rapida essiccazione e subito tinteggiabile, **Non cala e Non fessura**, SEM-LIGHT rende possibile effettuare riempimenti di alto spessore con una facilità d'uso senza paragone.

# SEM-LIGHT

## STUCCO ULTRALEGGERO DI RIEMPIMENTO E FINITURA PER INTERNI

### DEFINIZIONE TECNICA

Stucco in pasta ultra leggera per tutti i lavori di riparazione su pareti e soffitti all'interno. Senza ritiro, di rapida essiccazione e subito tinteggiabile SEM-LIGHT permette di realizzare lavori di grande qualità con estrema facilità d'utilizzo.

### COMPOSIZIONE E ASPETTO

Resina in emulsione, cariche leggere e vari additivi. La pasta che ne risulta è di colore bianco neve.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità : 0,4 - Ph : 7

Riempimento senza ritiro e senza crepe.

Essiccazione ultraveloce

**DOCUMENTI DA CONSULTARE: DTU 59.1 – NFT 30.608**

### SUPPORTI AMMESSI

Qualsiasi tipo di muratura e soffitti all'interno: gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco, porte e finestre in legno

### CONDIZIONAMENTI

Vaso da 0,5 lt – secchio da 1 – 5 – 10 lt Espositore da 18 secchi per 1 lt

### STOCCAGGIO

12 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dal gelo

## VANTAGGI

- ❖ Pasta ultraleggera
- ❖ Rapida essiccazione
- ❖ Riparazione e lisciatura a mano unica
- ❖ Senza ritiro
- ❖ Non fessura
- ❖ Eccellente qualità di applicazione



## POSA IN OPERA

**PRECAUZIONI D'IMPIEGO:** La temperatura in fase di applicazione e di asciugatura deve essere compresa tra 8°C e 35°C

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, spolverati e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice. Le fessure devono essere preventivamente aperte

### CONSUMO

Circa 0,4 kg/mq/mm di spessore

**TEMPO DI ESSICAZIONE:** dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato.

La successiva tinteggiatura è possibile dopo due ore in caso di stuccature di microfessure e con pittura all'acqua.

Attendere 24 ore per l'utilizzo di pitture a solvente (smalti) .

Classificazione AFNOR NFT 36.005 Famille IV – Classe 4 c .



S.A. SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER –  
Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 Email: mail@semin.com  
Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)  
Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail : [info@farbentech.com](mailto:info@farbentech.com) - [www.farbentech.com](http://www.farbentech.com)