



## **ISOCOL MORTIER**

### **MALTA ADESIVA SPECIFICA PER PANNELLI DI CARTONGESSO**

### **La malta adesiva ISOCOL MORTIER**

è ideale per l'incollaggio di tutti i sistemi d'isolamento termico all'interno:  
lastre di cartongesso, polistirene, lana di vetro

### **VANTAGGI**

Perfetta adesione dei pannelli sui supporti  
Recupero dei difetti di planimetria dei fondi

#### **DEFINIZIONE TECNICA**

ISOCOL MORTIER è una malta adesiva per la posa all'interno di pannelli di cartongesso con o senza isolamento. Permette ugualmente di livellare pannelli non combacianti.

#### **COMPOSIZIONE E ASPETTO**

Stucco in polvere a base di gesso, carbonato di calcio e diversi additivi. La pasta ottenuta è di colore bianco.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tempo di presa : 2 ore

Aderenza su calcestruzzo: > 1 MPA

Aderenza su polistirene : rottura del polistirene

#### **SUPPORTI AMMESSI**

Tutti i tipi di pannelli di cartongesso con o senza isolamento (lana di vetro, lana di roccia, polistirene)

#### **STOCCAGGIO**

9 mesi in imballaggio di origine sigillato, al riparo dall'umidità

**Percentuale COV : < 0.1 %**



#### **CONFEZIONI**

SACCO da 25 KG

#### **POSA IN OPERA**

**Precauzioni d'impiego:** la temperatura in fase di applicazione e asciugatura deve essere tra **5 e 30°C**.

Non utilizzare la pasta che ha già iniziato la presa. NON utilizzare all'esterno.

#### **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

I pannelli devono essere asciutti e privi di polvere

**APPLICAZIONE :** la posa della prima fila si fa incollando il bordo e il fondo delle mortase a partire da sotto in verticale. I giunti tra i pannelli non devono superare 3 mm di spessore, allo stesso modo si procede per la seconda fila a giunti scalati prima che la colla inizi a indurire, questo è importante per permettere l'allineamento delle lastre, lasciare asciugare prima di iniziare la terza fila.

**CONSUMO:** varia a seconda dello spessore dei pannelli, per pannelli di 5 cm di spessore il consumo è di 1kg/mq, per pannelli di 10 cm di spessore il consumo è di 2kg/mq

**MISCELAZIONE :** circa 13 a 14 litri d'acqua per sacco da 25 kg

**ESSICCAZIONE:** da 4 a 5 ore in funzione delle condizioni ambientali.



S.A. SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER –  
Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 Email: mail@semin.com  
Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)  
Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail : [info@farbentech.com](mailto:info@farbentech.com) - [www.farbentech.com](http://www.farbentech.com)