



## **KEDOPLAN MUR**

### **MALTA DA INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI GRIGIA O BIANCA**

#### **DEFINIZIONE TECNICA**

Rasante per pareti e soffitti, molto più avanzato dei prodotti normalmente in commercio. Ha un ottimo aspetto di finitura ed è adatto a qualsiasi tipo di rivestimento: pittura, piastrelle, rivestimenti plastici.

Può essere frattazzato, applicato in forti spessori e può essere sopra verniciato subito da asciutto.

#### **COMPOSIZIONE E ASPETTO**

Malta a base di cemento, con cariche minerali e di resine

Esiste in versione grigia o bianca

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Granulometria : fino a 0,3 mm

Ph : 12 - Densità della polvere: 1,2. Densità della pasta: 1,6.

Tempo di utilizzo del composto: 3 a 4 ore

#### **SUPPORTI AMMESSI**

Consigliato per muri in mattone, pietra, calcestruzzo, cemento, piastrelle in ceramica, ecc.

**NON è compatibile con superfici trattate a gesso.**

Confezionamento: sacco da 25 kg

#### **STOCCAGGIO**

6 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dal gelo

## **MALTA DI RIFINITURA PER PARETI E SOFFITTI KEDOPLAN MUR**

Offre un eccellente aspetto di finitura ed è adatta a tutti i tipi di rivestimento.

### VANTAGGI

- ottima qualità di finitura
- facile recupero di superfici non uniformi

### **CONSIGLI DI POSA**

**Se la temperatura supera i 30° C, inumidire i supporti prima e dopo l'applicazione di KEDOPLAN MUR**



P.V. CEBTP N.B 252.7.385/2  
AVIS TECHNIQUE N.9/14-983  
CLASSIFICATION AFNOR NFT  
36.00.5  
Famille IV – Classe 4 c.

## **POSA IN OPERA**

#### **PRECAUZIONI D'IMPIEGO**

**La temperatura durante l'applicazione e l'essiccazione deve essere compresa tra 8 e 35°C. Non aggiungere acqua al composto. Trascorso il tempo di utilizzo l'impasto è inutilizzabile.**  
Pericoloso, osservare le precauzioni d'uso, contiene cemento: si consiglia l'uso di guanti.  
Fare riferimento all'etichetta di sicurezza sulla confezione. Osservare le istruzioni di sicurezza.

#### **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

I supporti devono essere puliti, risanati, spolverati e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice.

**MISCELAZIONE** : circa 5,5 litri per 25 kg. di prodotto

Spessore d'applicazione: fino a 1 cm per ogni passata. **CONSUMO**: ca. 1,3 kg/mq per mm di spessore

**ESSICCAZIONE**: dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato, approssimativamente 24/36 ore per ogni cm di spessore.



S.A. SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER –  
Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 Email: mail@semin.com  
Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)  
Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail : [info@farbentech.com](mailto:info@farbentech.com) - [www.farbentech.com](http://www.farbentech.com)