

Scheda Tecnica

Conti® UltraRapid

Pittura per interni

Tipo di prodotto

Pittura a dispersioni monostrato insensibile alla luce radente fortemente opaca, di minima tensione, rinforzata con silossano

Destinazione

Si presta particolarmente per tinteggiature nuove o di restauro su pareti e soffitti in locali chiari e particolarmente esposti alla luce solare. Utilizzabile su superfici sia lisce sia strutturate.

Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti:	biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio	
- Tipo di legante:	a base di dispersioni copolimere - resine silossaniche	
- Peso specifico:	1,50 g/ml	
- Residuo secco:	ca. 60,5 %	
- Contenuto solidi in volume:	ca. 39,6 %	
- Colore:	bianco	
- Aspetto:	fortemente opaca	
- Temperatura di lavorazione:	temperatura ambiente:	min. +5°C
	temperatura del supporto:	min. +5°C
- Diluizione:	acqua	

Proprietà

Pittura in dispersione fortemente opaca, di ridotta struttura su fondi lisci e senza effetto di riempimento su fondi strutturati. Ottimo potere coprente una volta asciutta, elevatissimo punto di bianco, facile da stendere. Lungo tempo di applicazione, si presta benissimo per effettuare ritocchi, a basso sviluppo di odore, particolarmente facile e rapida da stendere nonché ottima da lavorare con ridotta tendenza agli spruzzi. Esente da solventi ed emollienti, povera di emissioni, esente da componenti a effetto fogging.

Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano dopo qualche ore, asciugatura completa dopo 3 giorni. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 8 m²/l, il che corrisponde a ca. 130 - 150 ml/m² per mano. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Conti® UltraRapid può venire applicato con pennello, rullo o spruzzo. In caso di fondi ricchi di contrasti potrebbe essere necessaria una seconda mano. Per evitare spessori troppo elevati verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato. I lavori devono venire eseguiti con rispetto dei regolamenti più recenti nonché delle relative schede tecniche aggiornate. Se si modifica il colore, sono possibili scostamenti dai dati tecnici caratteristici. In caso di tonalità scure, la superficie per effetto di carichi meccanici (graffi) si potrebbe schiarire; in tal caso consigliamo l'impiego del prodotto Conti® TeknoClean®. In caso di applicazione airless tramite spruzzatura mescolare e filtrare bene il materiale. Differenze derivanti da correzioni nelle superfici dipendono da numerosi fattori e sono pertanto inevitabili (foglio d'istruzione BFS - Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz = commissione federale per vernici e protezione dei beni - n. 25)).

Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 5 % di acqua nella prima mano e nella mano di finitura.



Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 208 9948-0 Fax: +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Colori professionali

Scheda Tecnica

Conti® UltraRapid

Pittura per interni

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Il fondo deve essere solido, pulito, asciutto, non oleoso e grasso. Le superfici devono venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriata mano di fondo. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova.

I fondi particolarmente assorbenti e sfarinanti devono essere pretrattati con **Conti® Uni Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Tiefgrund**. Su fondi non assorbenti applicare dapprima una mano di **Conti® Grundierfarbe**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Colorazione

Colorabile con il sistema **Conti ProfiColor®** o con adeguati coloranti in tinta base. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 2, potere coprente: classe 1 con una resa di 8 m²/l, brillantezza: fortemente opaca, granulometria: fine.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare gli aerosol. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda di sicurezza CE.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.

Via Cavour 108

30010 Camponogara (VE)

Tel: 041.5150896

Fax: 041.5151748

info@farbentech.com

www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 208 9948-0 Fax: +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com