

Scheda Tecnica



conti

Colori professionali

ContiPur[®] Satin Klarlack

Smalto satinato, incolore, diluibile all'acqua per interni ed esterni

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Vernice trasparente ecologica altamente elastica a base di acrilato e poliuretano per interni ed esterni.

Tipo di impiego Vernice trasparente altamente elastica, diluibile con acqua, semilucido una volta asciutto, altamente resistente all'abrasione e ai graffi, ottime proprietà di distensione. Ottime proprietà di lavorazione, ad alto rendimento, eccellente aderenza, resistente agli acidi e agli alcali. Isola gli emollienti, ridotta termoplasticità. Ad elevata capacità di diffusione, a ridotto impatto ambientale.



- a base di poliuretano
- altamente resistente
- resistente agli acidi e agli alcali
- ottima adesione
- buona distensione



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	poliuretano / acrilato	Brillantezza	satinato
Colore	incolore	Destinazione	per interni ed esterni
Consumo	ca. 120 - 150 ml/m ²	Stoccaggio	ca. 2 anni
Confezione	750 ml ed 2,5 l	Diluzione	con acqua
Peso specifico	ca. 1,05 g/ml	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV.
Residuo secco	ca. 39,7 %		
Contenuto solidi in volume	ca. 36,6 %		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Fondo di base Adatto per ogni fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni ed esterni. Legno nuovo, legno morbido grezzo (pino, abete rosso, larice); pezzi di superficie grezzi stagionati devono venire protetti dall'azzurramento con **Conti[®] Tekton[®] IG**. L'umidità superficiale del legno non deve superare il 15 %.

Il fondo deve essere portante, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono essere sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriata mano di fondo.

Condizioni del materiale alla consegna Il materiale viene fornito pronto per la lavorazione. Per l'applicazione a spruzzo, diluire con max. 10 % di acqua. Prima dell'uso mescolare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Lavorazione Applicazione con pennello, spruzzo o rullo. Temperatura del materiale, dell'aria circostante e del fondo: almeno 5°C (intervallo ideale: tra 10 e 25°C), umidità relativa dell'aria ≤ 80%.

Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevata (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

ContiPur[®] Satin Klarlack



Colori professionali

Smalto satinato, incolore, diluibile all'acqua per interni ed esterni

Essiccazione	Fuori polvere	Essiccamento al tatto	Carteggiabile	sopraverniciabile	Essiccamento completo
	1 ora	2-4 ore	12 ore	12 ore	ca. 7 giorni

Valori rilevati a una temperatura di 23°C e un'umidità relativa dell'aria pari al 50 %. In caso di basse temperature ed elevata umidità e spessori maggiori dello strato di lacca, prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Pulizia degli utensili Dopo l'uso sciacquare immediatamente gli apparecchi e strumenti di lavoro con acqua, eventualmente servendosi anche di detergenti.

Avvertenze

- Rispettare in particolare** Le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.
- Sicurezza** Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I resti e le confezioni devono venire eliminati in modo sicuro. Da applicare solo in ambienti ben ventilati. In caso di ingestione chiamare immediatamente il medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com