

Scheda Tecnica



Conti®
Colori professionali


Conti® Tekton® IG

Sottofondo protettivo per legno in ambienti esterni, incolore

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Per il trattamento di legni morbidi e rigidi in esterni senza contatto con la terra, prima del successivo rivestimento con impregnanti. Per rivestimenti esterni, portoni, cancelli, ecc. Migliora la conservazione e l'aderenza per le pitture successive.

Caratteristiche Ha un'azione preventiva contro l'azzurramento e la formazione di funghi che distruggono il legno (marcimento).



- altissimo potere di penetrazione
- per legni morbidi e rigidi senza contatto con la terra
- protezione preventiva contro l'azzurramento e il marcimento
- sottofondo per le seguenti vernici protettive per legno



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	resina alchidica	Destinazione	per esterni
Confezione	750 ml, 2,5 l, 5 l, 30 l	Brillantezza	-
Consumo	120 - 160 ml/m ²	Stoccaggio	ca. 2 anni
Colore	incolore	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.
Peso specifico	0,82 g/ml		
Residuo secco	10 %		
Contenuto solidi in volume	6 %		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Sottofondo Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriata mano di fondo.

In caso di legno grezzo occorre passare una mano di fondo con **Conti® Tekton® IG**. Adatto per ogni legno idoneo e debitamente pretrattato, l'umidità del legno non deve superare il 15 %. Su finestre e altri manufatti che devono mantenere le dimensioni occorre assolutamente arrotondare gli spigoli, in particolare sui profili che scorrono orizzontalmente nella parte inferiore! È necessario all'occorrenza verificare la compatibilità della pittura vecchia facendo delle prove preliminari.

Tonalità del materiale Non colorare.

Diluzione Il materiale è impostato in modo tale da essere pronto per la lavorazione.

Condizioni del materiale alla consegna Prima dell'uso mescolare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Lavorazione Applicazione con pennello, rullo o spruzzo (solo in impianti chiusi). Temperatura del materiale, dell'aria circostante e della base: almeno 5 °C. Non lavorare il prodotto a temperature superiori a 30 °C. Non lavorare il prodotto in caso di estrema umidità dell'aria (nebbia), pioggia o diretta irradiazione solare. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.

Utilizzare il prodotto attenendosi esclusivamente alle istruzioni per l'uso. Un abuso potrebbe provocare danni alla salute o all'ambiente.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Tekton® IG



Colori professionali

Sottofondo protettivo per legno in ambienti esterni, incolore

- Essiccazione** Asciutto in superficie dopo ca. 5 ore. Dopo ca. 12 ore ripassabile con prodotto contenente solvente, ripassabile con prodotto a base di acqua dopo ca. 5 giorni. In caso di dubbio, effettuare una mano di prova.
- Pulizia degli utensili** Con detergente per pennelli, benzina solvente o diluente per resina sintetica.
- Rispettare in particolare** Le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.
- Sicurezza** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non applicare il prodotto in caso di legno che viene a diretto contatto con prodotti alimentari o foraggio. Non trattare con il prodotto alveari, interni di serre o interni di saune. Non applicare il prodotto in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto in caso di legno con il quale la pelle rimane a contatto per un periodo prolungato. Non lavorare a luce o fiamma viva. Conservare il prodotto solo nelle confezioni originali! Dopo l'uso richiudere bene la confezione! Il prodotto è tossico per pesci e microorganismi. Impedire che il prodotto giunga in acque superficiali o in canali. Non conservare il prodotto a temperature inferiori a ± 0 °C (no gelo) o superiori a +30 °C. Smaltire i residui fluidi secondo le direttive (centro di raccolta di rifiuti speciali, codice rifiuto ai sensi dell'ordinanza sulla catalogazione dei rifiuti EAK/AVV: 08 01 11). I contenitori completamente svuotati (senza sgocciolio) devono venire consegnati ai centri di raccolta materiali. Non si tratta di merce pericolosa da trasportare ai sensi delle regole per il trasporto (intermodale) delle merci pericolose RID/ADR. Usare i biocidi con cautela!

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non respirare i gas/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Contiene propiconazolo. Può provocare reazioni allergiche.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com