

SUPER FÜLLER

STUCCO AD ALTO SPESSORE PER INTERNI

DEFINIZIONE TECNICA.

Stucco in polvere molto riempente per qualsiasi tipo di lavoro di riempimento ad alto spessore per interni (buchi, fessure, giunti di lastre di cartongesso...). La composizione del SUPER FÜLLER conferisce tempi d'indurimento ed essiccazione molto brevi.

COMPOSIZIONE E ASPETTO.

Stucco in polvere a base di gesso, carbonato di calcio, resina, fibra di cellulosa e diversi additivi. La pasta che ne risulta è di colore bianco.

SUPPORTI AMMESSI.

Qualsiasi tipo di supporto all' interno: gesso, calcestruzzo, agglomerati, calcestruzzo cellulare, mattoni in genere.

RIVESTIMENTI.

Lo stucco totalmente asciutto può essere sovraverniciato con qualsiasi sorta di vernice, o stucchi di finitura in polvere o in pasta, carta da parati. Le colle per piastrelle devono essere idonee per i supporti di gesso.

DOCUMENTI DA CONSULTARE.

Stucco ai sensi Della norma NFT 30 608. DTU 59.1 : lavori di verniciatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

- Granulometria : fine
- Spessore applicabile : qualsiasi.
- Tempo di presa : 30 min.
- Tempo d'indurimento : da 1 a 2 ore a seconda dello spessore applicato.
- Sovraverniciabile : da 1 1/2 a 3 ore.
- Aderenza : ai sensi della norma NFT 30 608.

STOCCAGGIO.

9 mesi in confezione originale non aperta e protetta dall'umidità.

PRECAUZIONI D'USO.

Non applicare all'esterno. Non usare il prodotto che abbia incominciato l'indurimento. Non applicare a una temperatura al di sotto dei 5°C.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI.

Devono essere a norma del DTU 59.1, ovvero puliti, asciutti, spolverati, ed esenti da ogni sorta di anti-adesivi. Aprire le crepe in modo adatto.

RAPPORTO DELLA MISCELA.

Da circa 2,5 a 3 litri d'acqua per sacco da 5 kg. Impastare preferibilmente in modo meccanico.

POSA.

Si applica con spatola.

SPESSORE APPLICATO.

Qualsiasi.

CONSUMO.

Circa 1 kg/m2/mm di spessore.

TEMPO D'ESSICCAZIONE.

Dipende dalle condizioni ambientali, dalla natura del supporto e dallo spessore applicato. Grazie alla sua formulazione il SUPER FÜLLER asciuga rapidamente : può essere sovrapplicato dopo 2 ore dalla posa.

VANTAGGI

- Tempo d'essiccazione rapido.
- Permette la sovrapplicazione dopo 2 ore.
- Non ritira in fase di essiccazione .

Per realizzare riempimenti di spessore importante, dare al SUPER FÜLLER la consistenza di un mastice.

Classifica AFNOR NFT 36 005. Famiglia 3 - Classe 2.



SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER – FRANCE
Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 www.semin.com E-mail: mail@semin.com

Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)
Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail : info@farbentech.com - www.farbentech.com