

Scheda tecnica

SUPER GLATT

Stucco di finitura extra fine

DEFINIZIONE TECNICA

Stucco in polvere di finitura molto fine per ambienti interni. Per la preparazione di fondi prima di tinteggiare, tappezzare o rivestire. Super Glatt serve soprattutto quando si vuole applicare una vernice di grande qualità satinata o brillante .

COMPOSIZIONE E ASPETTO

Carbonato di calcio, resina solubile, agente reagente e diversi additivi. La pasta che si ottiene è di colore bianco.

SUPPORTI AMMESSI

Muri e soffitti all'interno, lastre di cartongesso, calcestruzzo, vecchie tinteggiature, piastrelle di gesso, imprimiture, stucchi riempenti a base di gesso (SUPERFULLER, ETS 1, KEDOLIS GROS)

RIVESTIMENTI

Carta da parati e con qualsiasi tipo di vernice .

DOCUMENTI DA CONSULTARE: DTU 59.1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di presa > 24 h - Densità della polvere : 0,8 - Granulometria: molto fine – Ph : 7 – Aderenza : ai sensi della NFT 30 608.

PRODOTTI ASSOCIATI: SUPERFULLER quali stucchi di riempimento

CONFEZIONI

Sacchi da 1,5 – 5 – 15 – 25 Kg su bancale foderato

STOCCAGGIO

9 mesi in confezione originale chiusa e al riparo dall'umidità

POSA IN OPERA

NON applicare ad una temperatura al di sotto dei 5°C.. E' da applicarsi formando un film .

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Devono essere portanti, stabili, puliti, asciutti, privi di ogni sorta di anti-adesivi. Se il supporto è irregolare occorre applicare uno stucco riempente, irruvidire, spazzolare e spolverare i calcestruzzi e le piastrelle in gesso.

RAPPORTO DELLA MISCELA

Approssimativamente da 2 a 2,5 litri d'acqua per sacco da 5 kg. Lasciare riposare la pasta ottenuta per 15 minuti. La pasta ottenuta è utilizzabile per un ora

APPLICAZIONE

Può farsi a mano con l'aiuto di una lisciatrice o spatola oppure meccanicamente. Lasciare indurire e se necessario eliminare le sbavature prima di levigare

TEMPO DI ESSICAZIONE :

Dalle 4 alle 8 ore a seconda dello spessore dello strato, dalla natura del supporto e dalle condizioni ambientali.

CONSUMO: Dai 250 ai 400 g/mq

VANTAGGI:

Posa di grande qualità, eccellente finitura, può essere applicato meccanicamente.

CONSIGLI DI POSA: Se il supporto non ha una superficie regolare applicare prima uno stucco riempente " SUPERFULLER

Classifica AFNOR NFT 36.005 Famiglia III – Classe 2



SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER – FRANCE

Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 www.semin.com E-mail: mail@semin.com

Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE) Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail : info@farbentech.com - www.farbentech.com