

CONTI TEX SAMT

Descrizione del prodotto

Caratteristiche

Pittura a dispersione con finitura setosa opaca. Facile applicazione e alto potere coprente. Bassa tendenza agli schizzi, altamente economica, traspirante, a basso odore, priva di solventi e plastificanti.

Adatta come mano di fondo o di ristrutturazione su carta da parati tipo Raufaser, rilievi e rivestimenti in fibra di vetro.

- mantiene la struttura
- alto grado di bianco
- resistente a detersivi e disinfettanti

Campo di applicazione: interni

Rapporto di contrasto / classe di copertura: 2 a 7 m²/l

Tonalità: bianco e tinteggiabile con Conti ProfiColor®

Brillantezza: lucido medio / satinato opaco

Confezioni: 5 e 12,5 litri

Granulometria massima: fine <100 µm

Peso specifico: ca. 1,34 g/cm³

Codice prodotto: F+L BSW20

Consumo: ca. 140 ml/m² / ca. 7 m²/l

Limite VOC UE (Cat. A/a): 30 g/l

Contenuto VOC: max 30 g/l

Conservazione: circa 1 anno in luogo fresco e asciutto

Codice rifiuti: 17 07 01 (secco), 08 01 12 (liquido)

Resistenza all'abrasione a umido: classe 1

Composizione (secondo VdL)

Dispersione di plastica (acetato di polivinile), biossido di titanio, talco, gesso, caolino, additivi, conservanti (metilisotiazolinone e benzisotiazolinone).

Dati tecnici

Temperatura minima di lavorazione: +5 °C

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere adeguatamente preparato: privo di crepe, solido, asciutto, pulito e senza contaminazioni, efflorescenze, muffe o strati incoerenti.

I vecchi rivestimenti devono essere verificati per adesione e portanza.

Rispettare VOB, DIN 18363 e le schede BFS aggiornate.

Trattamento dei supporti:

- **Crepe:** riparare professionalmente
 - **Macchie:** isolare con primer idoneo
 - **Calcestruzzo:** rimuovere oli/disarmanti; verificare assorbimento
 - **Supporti molto assorbenti:** applicare fondo penetrante Conti® Uni Tiefgrund WV
 - **Supporti normali:** applicazione diretta possibile
 - **Supporti lisci/non assorbenti:** applicare Conti® Grundierweiß dopo irruvidimento
-

Applicazione

- Pronto all'uso, non miscelare con altri materiali
- Tinteggiabile fino al 10%
- Applicabile a pennello, rullo o spruzzo (airless min. ugello 0,5 mm)
- Pulizia attrezzi: acqua

Applicazione:

- spesso coprente già con una mano
 - aggiungere max 5% acqua per fondo/finitura
 - applicare bagnato su bagnato per evitare giunzioni
-

Tempo di asciugatura

A 23 °C e 50% umidità:

- asciutto e sovraverniciabile dopo circa 12 ore
Tempi più lunghi con bassa temperatura o alta umidità
-

Avvertenze

- lavorare secondo normative tecniche aggiornate
- evitare applicazioni non uniformi
- in tinte scure possibile schiarimento da stress meccanico
- garantire buona ventilazione
- non disperdere nell'ambiente

Smaltimento

Residui secchi: rifiuti da cantiere o domestici

Residui liquidi: secondo normative locali

Note finali

Le informazioni si basano su esperienze attuali e non costituiscono garanzia legale. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l' idoneità del prodotto.

Link tecnici

Scheda di sicurezza:

http://files.conticoatings.com/SDB_TexSamt.pdf

Schede tecniche:

http://files.conticoatings.com/TM_TexSamt.pdf

http://files.conticoatings.com/TM_UniTiefgrundWV.pdf

http://files.conticoatings.com/TM_Grundierweiss.pdf

http://files.conticoatings.com/TM_FungiSan.pdf